



HidraMax AW

	32	46	68	100	150	220
Viscosidade cSt 40°C	32.1	47.6	68.2	102.0	152.5	223.0
Viscosidade cSt 100°C	5.1	6.6	8.4	10.8	14.4	17.1
Índice de viscosidade	100	100	98	95	94	93
Densidade a 20°C	0.876	0.879	0.883	0.886	0.888	0.890
Ponto de fulgor °C	212	220	230	245	248	255
Corrosão na lâmina de Cobre	1a	1a	1a	1a	1a	a1

Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.

Ingrax Indústria e Comércio de Graxas S/A - (41) 2106-7700