



**Unix Hidrax C**

	32	46	68	100
Viscosidade cSt 40°C	32.1	47.6	68.2	102.0
Viscosidade cSt 100°C	5.1	6.6	8.4	10.8
Índice de viscosidade	100	100	98	95
Densidade a 20°C	0.876	0.879	0.883	0.886
Ponto de fulgor °C	212	220	230	245
Corrosão na lâmina de Cobre	1a	1a	1a	1a

Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.

Ingrax Indústria e Comércio de Graxas S/A - (41) 2106-7700