



Unix Mancal

	150	220	320	460	680
Viscosidade cSt 40°C	152.3	220.0	320.8	460.4	684.3
Viscosidade cSt 100°C	15,0	18,6	23,4	31,1	36,8
Índice de viscosidade	98	95	95	93	88
Densidade a 20°C	0,890	0,893	0,896	0,900	0,909
Ponto de fulgor °C	240	245	250	280	300
Corrosão na lâmina de Cobre	1b	1b	1b	1b	1b

Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.

Ingrax Indústria e Comércio de Graxas S/A - (41) 2106-7700