



### Unix Marteleto

	100	150	220
Viscosidade cSt 40°C	102.5	151.0	221.6
Viscosidade cSt 100°C	10,5	14,8	18,0
Índice de viscosidade	98	96	94
Densidade a 20°C	0,888	0,890	0,894
Ponto de fulgor °C	220	252	275
Corrosão na lâmina de Cobre	1b	1b	1b

Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.

Ingrax Indústria e Comércio de Graxas S/A - (41) 2106-7700