



### Unix Redux

|                             | 320   | 460   | 680   | 1000   | 1500   |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Viscosidade cSt 40°C        | 320.2 | 464.3 | 680.2 | 1009.3 | 1500.3 |
| Viscosidade cSt 100°C       | 23.4  | 30.8  | 38.3  | 44.6   | 52.6   |
| Índice de viscosidade       | 92    | 90    | 88    | 85     | 83     |
| Densidade a 20°C            | 0.895 | 0.899 | 0.914 | 0.925  | 0.931  |
| Ponto de fulgor °C          | 250   | 288   | 301   | 315    | 322    |
| Corrosão na lâmina de Cobre | 1b    | 1b    | 1b    | 1b     | 1b     |

Para maiores esclarecimentos, consultem nosso Depto. Técnico.

Ingrax Indústria e Comércio de Graxas S/A - (41) 2106-7700